

DOSIERMENGEN-TABELLE für Pneumatit® (Pnt)

Beton, Mörtel, Estriche / Unterlagsböden – für alle Baustoffe auf Zement- oder Anhydritbasis!

Die Dosiermengentabelle gilt für (unverdünnten) Pneumatit®. Je nach Anwendung, wird unser Zusatzstoff auch angepasst geliefert, auf Wunsch zum Beispiel für die automatische Beimischung im Betonwerk.

Menge Baustoff		Pnt
m3	Liter	ml
1.00	1'000	125.00
0.90	900	112.50
0.80	800	100.00
0.70	700	87.50
0.60	600	75.00
0.50	500	62.50
0.40	400	50.00
0.30	300	37.50
0.20	200	25.00
0.10	100	12.50
0.08	80	10.00
0.06	60	7.50
0.04	40	5.00
0.02	20	2.50
0.01	10	1.25

Menge Baustoff		Pnt
m3	Liter	ml
10.00	10'000	1'250.0
9.00	9'000	1'125.0
8.00	8'000	1'000.0
7.50	7'500	937.5
7.00	7'000	875.0
6.50	6'500	812.5
6.00	6'000	750.0
5.50	5'500	687.5
5.00	5'000	625.0
4.50	4'500	562.5
4.00	4'000	500.0
3.50	3'500	437.5
3.00	3'000	375.0
2.50	2'500	312.5
2.00	2'000	250.0

Manuelle Zudosierung:

- Die erforderliche Menge Pneumatit® abmessen und separat in den nassen Frischbeton geben.
- Einmischdauer: mindestens 4 Min. im rotierenden Fahrmischer, längeres Einmischen, z.B. ab Werk, ist möglich.
- Passende Dosierhilfen liegen der Sendung nach Absprache bei.

Mengenumrechner:

1 Liter	10 dl	1000 ml
0.1 Liter	1 dl	100 ml
0.01 Liter	1 cl	10 ml
0.001 Liter		1 ml

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung!